



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 414

ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODTŁUSZCZAJĄCY

Opis produktu

Cortec VpCI-414 to myjący środek odtłuszczający, który również usuwa powłoki ochrony czasowej takie jak Cosmoline™*, Cortec VpCI-368, VpCI-376, VpCI-388, VpCI-389 i woski niezawierające silikonów z powierzchni metalowych i malowanych.

Główne zalety

- skoncentrowany zmywacz powłok ochrony czasowej,
- odpowiedni dla lekkich zabrudzeń olejami i smarami,
- nie uszkadza malowanych powierzchni,
- niepalny,
- działa antykorozyjnie nawet po wyschnięciu,
- przeważnie stosowany w temperaturze pokojowej, co redukuje zużycie energii. Może być również stosowany w gorących kąpielach do zmywania ciężkich węglowodorów,
- lepka ciecz, która w wersji gotowej do użycia przywiera do sufitów i powierzchni pionowych,
- może być skutecznie stosowany w niskich stężeniach: od 1 % do 66 % (objętościowo),
- specjalne środki bhp nie są wymagane przy stosowaniu,
- zapewnia ochronę antykorozyjną jeszcze długo po myciu,
- chroni stal węglową zanurzoną w roztworze i powyżej powierzchni roztworu,
- usuwa Cosmoline™*, powłoki chroniące w transporcie, smary i bto.

* Cosmoline™ jest zastrzeżonym znakiem firmowym Houghton International. Inc.

Właściwości fizyczne

| | |
|----------------------------------|--|
| postać | przezroczysty jasnożółty płyn |
| pH | 11-12 (nierozcieńczony) |
| dozowanie | stosowanie w rozcieńczeniu od 1 % do 100 % |
| gęstość | 1,03 - 1,05 kg/dm ³ |
| zawartość składników nietlotnych | 18 - 25% |

Chronione metale

- stal węglowa
- stal nierdzewna
- żeliwo
- stopy aluminium
- stal cynkowana
- mosiądz (<30% Zn)
- miedź

Opakowania

Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm³ i 208 dm³.

Magazynowanie

Minimalna temperatura: 0°C
Maksymalna temperatura: 49°C

Metody czyszczenia

Usuwanie powłok i wosków, które nie zawierają silikonów.

1. Nakładanie Cortec VpCI-414 metodą natrysku lub pędzlem.

Cortec VpCI-414 może być наносzony w postaci koncentratu lub rozcieńczonej. Najlepiej stosować natrysk. Najlepsze rozcieńczenie, przy którym można uzyskać wystarczające pokrycie powierzchni pionowych i sufitowych, uzyskujemy stosując 40 % VpCI-414 i 60 % wody. Cortec VpCI-414 może być наносzony natryskiem bezpowietrznym lub małym rozpylaczem rolniczym. Zawsze należy sprawdzić czy mokry film dokładnie pokrywa powierzchnię.

Pozostawić mokry produkt na 2 - 6 minut, w zależności od grubości i stopnia wyschnięcia usuwanej powłoki. Jeśli to konieczne czynność należy powtórzyć.

2. Usunięcie produktu i powłoki.

Usunięcie produktu i powłoki może być dokonane wodą z dyszy ogrodniczej lub przy pomocy myjki ciśnieniowej (agregatu myjącego) o parametrach:

Ciśnienie: 3,4 - 21 bar, temperatura: 46 - 71 °C.

Jeżeli usuwana powłoka jest lepka lub pozostawia lepkie ślady należy powtórzyć krok 1.

Czyszczenie bloków silników lub bardzo zatuszczonego/zabrudzonego sprzętu.

1. Wykonać operację 1 j.w.. Roztwór może być bardziej rozcieńczony aby lepiej penetrował. Pozostawić produkt na 5 - 20 minut.

2. Wykonać operację 2 j.w..

3. Jeśli to konieczne proces należy powtórzyć aż sprzęt będzie czysty.

- **PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH**
- **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI**
- **ZAMYKAĆ SZCZELNIE OPAKOWANIA**
- **ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU**

PRODUKT WYTWORZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOŚCI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte są na najlepszej wiedzy i doświadczeniach, co do których jesteśmy przekonani że są wiarygodne i odpowiadają rzeczywistości stanowi teorii i praktyki. Nie są one jednak wiążące i nie tworzą żadnego stosunku prawnego lub umownego ani też dodatkowych zobowiązań do umowy kupna - sprzedaży, a ich dokładność i kompletność nie jest gwarantowana. Cortec Corporation gwarantuje, że jego produkty wysyłane do nabywcy są wolne od defektów. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w przypadku udowodnienia jego defektu. Żeby uzyskać prawo do wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji nabywca produktu musi powiadomić Cortec Corporation o przypisywanym defekcie w przeciągu sześciu miesięcy od daty wysyłki produktu do nabywcy. Wszystkie koszty wysyłki związane z wymianą produktu ponosi nabywca. Cortec Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z użycia bądź niemożności użycia nabytych produktów. Przed użyciem nabywca musi sam określić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania na swoje ryzyko i pełną odpowiedzialność z nim związaną. Jakikolwiek informacje i stwierdzenia wykraczające poza niniejszą kartę nie są w żaden sposób wiążące dopóki nie zostaną potwierdzone umową pisemną.



DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:

OTiK Sp. z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl



CORTEC®. Total Corrosion Control™. Migrating Corrosion Inhibitors™. MCI® to zastrzeżone znaki towarowe firmy CORTEC, St. Paul, USA.
OTiK® to zastrzeżony znak towarowy firmy OTiK, Gdynia.

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udostępnianie w internecie i przekazywanie w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny całości lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.